Мастика

Автор: Administrator
27.11.2012 16:59 - Обновлено 24.03.2018 21:15

Мастика ОМТК предназначена для применения в промышленности для конструкционного скле

Наименование показателя	Значение
Максимальная рабочая температура, ºС	1800
Высокоогнеупорный оксид, не менее	85
Содержание сухого остатка, %, не менее	70

Тара: ведра по 5, 10, 20 кг.

